

www.deuchem.com



德谦(上海)化学有限公司

上海市松江工业区联阳路99号 邮编201613 TEL: 86-21-57740348 FAX: 86-21-57743563

DEUCHEM(SHANGHAI) CHEMICAL CO., LTE

99, Lianyang Road, Songjiang Industrial Zone, Shanghai, China 201613 TEL : 86-21-57740348 FAX : 86-21-57743563

DeuRheo WT-105A

水性流变助剂

概 述

DeuRheo WT-105A 为缔合型聚氨酯增稠剂,提供水性体系增稠、流动等效能。

性 质

(本资料仅供试验参考,若需详细产品检验技术指标,请与本公司联系)

组成 :非离子型聚氨酯聚合物 (HEUR)

外观 : 微黄色微浊液体

不挥发份 : 48 - 52%

溶剂 : 乙二醇单丁醚/水

比重 : 约 1.02

粘度 : <14000 cP (25°C)

特性

- 有效提高中剪粘度、触变性较小。
- 对涂膜耐水性、光泽影响小。
- 抗辊涂飞溅、抗微生物降解,对 pH 值不敏感。

适用范围

- 乳胶漆
- 水性粘合剂
- 纺织涂料
- 水性油墨
- 水性涂料
- 皮革涂料

添加量与使用方法

- 对全量添加 0.1 2.0%。
- 应用时可与其它流变助剂搭配以获致所需的 流变性能。
- 原液粘度高,需用醇醚类稀释后使用,且充分混合均匀。

稀释方法: DeuRheo WT-105A/BCS

- = 1 / 1 或 DeuRheo WT-105A / BCS / 水
- = 1 / 0.5 / 0.5

包装

净重: 100 kg / 25 kg

储存

- 远离热及火源。
- 置于阴凉通风处,容器保持紧密。
- 储存环境为 5℃ 至 40℃。
- 气温低于5℃时,外观可能胶冻或颗粒析出,请隔水加热至澄清状态,搅拌均匀后使用。
- 本产品自生产日起,保质期限为 12 个月。

安全

本产品含有溶剂,需小心操作,避免接触皮肤与 眼睛,其它资料请参考物质安全资料表。

本说明书仅供参考之用,不具任何保证性质,请预先试验其适用性